

ANNEXE A – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 16 septembre 2025

Projet Cu	Classification	Teneur de coupure ÉqCu	Tonnage	Teneur moyenne					Contenu en métal				
		Cu		Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	Cu	Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	
		%		Mt	%	g/t	g/t	%	g/t	kt	koz	koz	kt
Corner Bay	Indiquées	1,2	4,9	2,5	0,3	8,4	2,8	4,1	124	43	1 316	137	638
	Présumées		5,4	2,7	0,2	8,9	3,0	4,3	146	41	1 543	159	744
Devlin	Mesurées	1,5	0,1	2,7	0,3	0,5	2,9	4,7	4	1	2	4	19
	Indiquées		0,6	2,0	0,2	0,2	2,1	3,4	13	4	5	13	69
	M+I		0,8	2,1	0,2	0,3	2,3	3,6	16	5	7	17	88
	Présumées		0,3	2,0	0,2	0,3	2,1	3,4	7	2	3	7	36
Total	Mesurées	1,2-1,5	0,1	2,7	0,3	0,5	2,9	4,7	4	1	2	4	19
	Indiquées		5,5	2,5	0,3	7,5	2,7	4,0	137	47	1 321	150	707
	M+I		5,6	2,5	0,3	7,3	2,7	4,0	140	48	1 323	154	726
	Présumées		5,7	2,7	0,2	8,4	2,9	4,2	153	43	1 546	166	780
Projet Au	Classification	Teneur de coupure ÉqAu	Tonnage	Teneur moyenne					Contenu en métal				
		Cu		Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	Cu	Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	
		g/t		Mt	%	g/t	g/t	%	g/t	kt	koz	koz	kt
Joe Mann	Présumées	2,0	0,7	0,2	6,0	-	4,6	6,3	2	143	-	34	151
Cedar Bay	Indiquées	1,8	0,3	1,6	6,0	9,9	6,4	8,1	4	50	82	16	67
	Présumées		0,8	2,0	5,1	11,8	6,1	7,8	17	134	309	50	205
Golden Eye	Indiquées		0,5	1,0	4,3	9,9	4,4	5,6	5	69	161	22	91
	Présumées		1,2	0,9	3,4	7,9	3,6	4,6	11	134	313	45	182
Total	Indiquées	1,8-2,0	0,8	1,2	4,9	9,9	5,1	6,5	9	119	243	39	158
	Présumées		2,8	1,0	4,6	6,9	4,6	6,0	29	411	622	129	538
Projet	Classification	Tonnage	Teneur moyenne					Contenu en métal					
			Cu	Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	Cu	Au	Ag	ÉqCu	ÉqAu	
			Mt	%	g/t	g/t	%	g/t	kt	koz	koz	kt	koz
En étoile	Mesurées	0,1	2,7	0,3	0,5	2,9	4,7	4	1	2	4	19	
	Indiquées	6,3	2,3	0,8	7,8	3,0	4,3	146	166	1 563	189	865	
	M+I	6,4	2,3	0,8	7,6	3,0	4,3	149	167	1 565	193	884	
	Présumées	8,5	2,1	1,7	7,9	3,5	4,8	182	454	2 168	295	1 318	

Notes :

1. L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101.
2. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 \$US/t, un prix de l'or de 2 400 \$US/once et un prix de l'argent de 30 \$US/once, ainsi qu'un taux de change \$US/\$CA de 1:1,35.
3. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupeure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupeure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann.
4. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m³) et 3,02 t/m³ pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m³ pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m³ à 2,90 t/m³. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation.
5. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent.
6. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : Les teneurs individuelles

des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 \$US/t, prix de l'or de 2 400 \$US/once et prix de l'argent de 30 \$US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus.

7. Les calculs en ÉqCu sont les suivants :
 - a. Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t).
 - b. Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t).
 - c. Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t).
 - d. Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t).
8. Les calculs en ÉqAu sont les suivants :
 - a. Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t).
 - b. Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t).
 - c. Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%).
 - d. Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t).
9. Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye.
10. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées.
11. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.
12. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.